

# ThermoSan Fasadputs NQG

Strukturputs med lättballast baserad på Hybrid-bindemedel och ny teknologi från Caparol Clean Concept.



## Produktbeskrivning

	Strukturputs med lättballast baserad på Hybrid-bindemedel och ny teknologi från Caparol Clean Concept. Ger en extremt vatten- och smutsavvisande alkalieresistent fasadyta med en mycket god diffusionsöppenhet.
	S <sub>d</sub> -värde H <sub>2</sub> O < 0,07 m.
	Vattenupptagningskoefficient w < 0,1kg/ (m <sup>2</sup> · h <sup>0,5</sup> )
Appliceringsområde	Mineraliska underlag utomhus.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Extremt vattenavvisande</li> <li>■ Stor diffusionsöppenhet</li> </ul>
Förpackningsstorlekar	20 kg
Kulörer	Vit och kulörer enligt Kulörsystemet Amphisilan – Syllitol, Caparol A1 samt NCS-kulörer.
Glans	Helmatt
Förvaring	Svalt men frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Silikonhartsemulsion

## Användning

	Använd som slutprodukt i Capatect Fasadsystem samt Capatect renoveringssystem.
Ytförberedelse	Före behandling skall ytorna vara rena och torra, väl förankrade mot underlaget samt fria från sinterskikt och utfällningar.
	Grundbehandling utförs med Putsgrund 610.
Materialförberedelse	Omröres maskinellt före användning.
Förtunning	Vatten max 2%.
Förbrukning	K15 ca 1,8 kg/m <sup>2</sup> K20 ca 2,3 kg/m <sup>2</sup> K30 ca 3,0 kg/m <sup>2</sup> Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +5°C i luft och underlag. Materialet skall en temperatur av minst +10°C vid appliceringen.



Torktid	Yttorr: 1 dygn Genomtorr: 2-3 dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Applicering sker med puts-spruta eller vid applicering för hand med rostfritt stålbrätte. Efter påläggning av putsen kan ytan skuras med t ex plastbrätte beroende på önskad ytstruktur.
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Lagringsstabil c:a ett år. Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera. Arbeta aldrig vid fara för frost, i starkt solsken eller vid regn och kraftig vind.

## Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande putsrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

### Teknisk information · utgåva: februari 2022

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida [www.caparol.se](http://www.caparol.se).

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.