

Sanitærsilikon

codex SG 10

Høyelastisk acetatbasert fugemasse

Anvendelse:

codex SG 10 er en høyelastisk, bruksferdig silikon fugemasse. Egnet til bevegelsesfuger i fliskledde våtrom. Kan brukes på gulv og vegg, inne og ute.

Egnet for/på:

- ▶ Alle typer keramiske fliser
- ▶ Glassbyggesten, glass mosaikk
- ▶ Sanitærrom
- ▶ Kjøkken og våtrom
- ▶ Rundt sanitæutstyr
- ▶ Balkonger og terrasser
- ▶ Storkjøkken

Produktfordeler og egenskaper:

codex SG 10 er en enkomponent, elastisk fugemasse som har en konsistens som gjør den svært god å forme og glatte.

Herdingen skjer ved reaksjon med luftfuktigheten. Massen er tilsatt soppdrepende middel.

Typiske egenskaper:

- ▶ Høyelastisk og selvheftende
- ▶ Meget lett å glatte
- ▶ Tilsatt sopp- og bakteriedreper
- ▶ UV- bestandig



Teknisk data:

Emballasje:	310 ml patron
Lagring:	Minst 18 måneder uåpnet
Farge:	Se side 2
Temperatur for bearbeiding:	Fra 5°C til 35°C
Skinnerding:	Ca 10 minutter *
Utherding:	Ca 2-3 mm/døgn *
Shore A utherdet:	20
Elastisitet:	25%
Temperatur bestandighet	- 40°C til + 180°C
Slagregnfast:	Etter ca 2 timer*

* ved 23°C og 50% relativ luftfuktighet

Forberedelse av underlag:

Heftsonen må være tørr, fast, uten fett og støv og andre stoffer som kan hindre vedheften. Fjern også rester av gammel fugemasse. I dype fuger brukes en riktig dimensjonert bunnfyllingslist. Unngå vedheft til 3 sider i fugen. Følg også eventuell veiledning fra leverandøren av de materialene som skal fuges/limes.

Bearbeiding:

1. Skjær åpning i patrontoppen over gjengene. Skru på spissen og skjær av tuppen til et hull som passer til fugebredden.
2. Press inn masse i fugen uten å lage luftlommer og med god kontakt til fugesidene. Ikke få stoffet ut på materialet rundt fugen. Spesielt porøse materialer er vanskelige å rengjøre.
3. Den fylte fugen, skal innen den skinnherder, (ca 10 minutter) planes og gattes med egnet verktøy og glattemiddel. Fjern overskytende materiale straks.
4. Gjør rent verktøy og fjern eventuelt søl før stoffet er herdet. Herdet materiale fjernes mekanisk.

Forbruksdata:

Flisformat:	Forbruk:	310ml rekker til:
5 x 5 mm	30 m / lm	10,3 lm
10 x 10 mm	110 ml / lm	2,8 lm

Fargeoversikt codex SG 10

brilliant hvit	lysblå	pergamon	krokus	agatgrå
grå	transparent	cotto	sjasmin	sementgrå
antrasitt	sølvgrå	mint	sjokolade	bahamabeige
karamell	platinagrå	manhattan	lysgrønn	stella
mento	lysgrå	mørkgrå	sandbeige	brannrød
vanilje				

Fargene på utskriften er kun til ment som en referanse.

Viktige henvisninger:

- ▶ I uåpnet emballasje kan produktet lagres i minst 18 måneder på et tørt sted med temperatur 15-25°C. Lagres produktet varmere over lengre tid kan det ikke utelukkes endringer i produktets material-egenskaper.
- ▶ Sørg for god ventilasjon på bruksstedet under bearbeiding og uthering.
- ▶ Bitumen holdige produkter kan misfarge silikonfugen og fugekantene på sugende materialer.
- ▶ På underlag av ukjente materialer må det utføres en prøve.
- ▶ På tross av sopphindrende tilsetning er det viktig at fugene i våtrom og på andre fuktige steder renholdes med vanlig renholdsmiddel. Det er også viktig med god ventilasjon. Såpeavleiringer og fukt gir grobunn for mikroorganismer.
- ▶ Bruk ikke skurende renholdsprodukter på fugene.
- ▶ I dype fuger brukes bunnfyllingslist av porelukket PE. Unngå tresidig vedheft (heft til fugebunnen) for å oppnå full elastisitet.
- ▶ Brukes det maskeringstape skal denne fjernes straks etter glatting.
- ▶ Ved bruk av andre glattemidler enn codex kan det oppstå fargeendring. Det bør derfor utføres en prøve.
- ▶ Beskytt uherdet fuge mot forurensning. codex SG 10 kan ikke overmales. Se codex produktoversikt for egnet produkt.

Vernetiltak

For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon, se eget sikkerhetsdatablad. Sikkerhetsdatabladene finnes på www.codex-x.no

Avfallshåndtering:

Må ikke tømmes i kloakk, vassdrag eller på jorden.
 Forslag til avfallskoder:
 Uherdet produkt: EAL 080410
 Herdet produkt: EAL 170904