



# REP & FIX

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2015-11-18

### PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik Rep-o-fix er en sementbasert, vannfast reparasjonsmasse for skader på puss, betong, sten etc. Kan spikres og skrues i. Produktet er lett slipbar og overmalbar. Anbefalt tykkelse 1 -30 mm, uten risiko for kryp.

### BRUKSOMRÅDE

Bostik Rep-o-fix brukes til reparasjon av skader på puss, betong, sten, tre etc., både til bruk utendørs og innendørs. Kan også brukes som våtrumssparkel og for oppsetting av kakkel (fliser). Anvendelig som lim mellom 13 mm gulvgips og 22 mm sponplater som forsterkning før legging av keramiske fliser

### ARBEIDSBESKRIVELSE

Underlag: Pass på at flatene er frie for løst sittende biter og støv. Evt. slamlag slipes bort. Tørre flater fuktes med vann for å forbedre vedheften. Primer: I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å prime underlaget med Bostik Primer 6000 fortynnet med vann 1:3. Blanding: Bland 1 del vann til 3,3 deler pulver. Massen omrøres godt i 2-3 minutter. Bruk vann med temperatur fra +10 til +20°C. Bruk ikke varmt vann, det kan føre til for rask uttørking og sprekke dannelse. Påføring: Påføres med stålsparkel eller lignende verktøy. Ferdigblandet masse bør brukes innen ca. 2 timer. Tidene som oppgis er avhengig av tykkelse, temp. samt underlagets fuktighet og sugesevne. OBS! Ved solbestråling, høy romtemperatur, kraftig ventilasjon eller andre faktorer, som kan påskynde tørkingen, bør overflaten beskyttes mot for rask uttørking.

### ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet inneholder cement og er etsende. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.

### PRODUKTBESKRIVELSE

Bindemiddel:	Spesialsement
Lagstykkelse:	1-30 mm.
Anvendelsestid:	15 min.
Tørketid:	Tynt lag 2-4 timer. Tykt lag 24 timer. Tørketidens lengde påvirkes av temperatur og luftfuktighet
Temperaturbestandighet:	-40° C til +140°C

### KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00  
info.se@bostik.com



Aldringsbestandighet:	God
Kjemikaliebestandighet:	God
Farge:	Grå
Overmalbar:	Ja
Rengjøring av verktøy:	Umiddelbart med vann.
Lagring:	6 måneder lagret tørt og i uåpnet emballasje

#### KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

