



MEMBRANE 2C PART A, 5KG

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBSKRIVELSE

Bostik Membrane 2C er en deformasjonsopptagende fuktighetsbeskyttelse til bruk innendørs og utendørs på gulv og vegger. Membrane 2C beskytter underlaget mot fukt, men slipper gjennom vanddamp (diffusjonsåpen) slik at fukten i underlaget kan slippe ut. Membrane 2C reduserer risikoen for kalkutfelling som forårsakes av at kalsium trenger opp fra sement i underlaget, primært betong og sparkel. Membrane 2C består av 2 komponenter – en pulverdell som inneholder sement (Membrane 2C) og en væskedel (Bostik P7000). Membrane 2C har en smidig konsistens som er lett å påføre. Membrane 2C skal alltid dekkes med et ytterlag f.eks. keramiske fliser.

BRUKSOMRÅDE

Membrane 2C er en deformasjonsopptagende fuktbeskyttelse som er beregnet på kjellere, balkonger, terrasser, storkjøkken og offentlige vārom. Membrane 2C kan brukes med elektrisk og vannbāren gulvvarme.

ARBEIDSBSKRIVELSE

Underlaget skal vāre rent, tōrt, fast, bārekraftig og fritt for støv og skillemiddel. Vegger og gulv skal vāre utfōrt i henhold til gjeldende bransjeregler. Vegger og gulv skal bestā av et fuktbestandig materiale og vāre fast forankret til underlaget. Betongen mō ha vōrt lagt minst 1 mōned fōr, pusset og sparklet underlag minst 2 dager fōr pōfōring av Membran 2C. Uisolerte betongplater pō bakken skal ha et kapillārbrytende lag med fungerende drenering. Den relative fuktigheten i underlaget skal vāre 0,5 MPa, med mindre annet er angitt i den aktuelle arbeidsbeskrivelsen. Underlaget skal ha en overflatestruktur som tilsvarer bildevedlegg 2-3 i det svenske referanseverket AMA Hus 11 kapittel LBS. Sugende underlag av puss og betong forvannes til et jevnt sugende underlag. Frittstāende vann mō ikke forekomme. Les gjennom den gjeldende monteringsanvisningen for Membrane 2C fōr produktet brukes. Bland like vektdele pulverkompnent Membrane 2C og vōskekomponent Bostik P7000. Tilsett pulveret i vōsken under omrōring. Bruk en langsomtgāende spiralblander. Rør blandingen i 2-3 minutter inntil den har en smidig og homogen konsistens. La blandingen hvile i 3 minutter og rør igjen i 1 minutt. Ikke bland mer Membrane 2C enn det som kan forbrukes pā 45 minutter. Tettesjikt som har begynt āstivne i bōten mō ikke blandes opp med mer P7000 eller vann. Pōfōring Det fōrste porefyllende laget skrapsparkles med en glattsparkel. Flater som allerede er glatte trenger ikke ābehandles med dette fōrste trinnet. Monter Bostikforseglinger og -mansjetter nār det fōrste Membrane 2C laget er gangbart etter ca. 3 timer. Alle forseglinger og mansjetter monteres i Membrane 2C og forsegles pō oversiden med samme materiale. Membrane 2C mō kun legges i lag pō maks. 1,5 mm. Det er fare for sprekkdannelse hvis Membrane 2C legges pō en slik mōte at det dannes forhōyninger i tettesjiktet. Det andre laget legges nār alle forseglinger er montert. Laget legges ved bruk av en 4 mm tannsparkel med etterglattung slik at man oppnār et glatt, porefritt og heldekkende lag. Det tredje laget legges nō det andre laget har tōrket etter ca. 5 timer, slik at man kan gōpōdet uten fare for skader. Det tredje laget legges pā samme mōte som det andre laget. Hvis det er behov for flere lag legges disse pā samme mōte. Maks. lagtykkelse er 4 mm. Tørketiden forlenges ved lav temperatur og hōy relativ luftfuktighet. Etterbehandling Membrane 2C skal vāre gjennomtōrr fōr fliselegging. Det nylagte laget skal beskyttes mot regn, sollys og frost fōr fliselegging.

ARBEIDSBSKYTTELSE

Produktet inneholder sement og er merkbart irriterende. For mer informasjon, se sikkerhetsdatablad

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBSKRIVELSE

Type	Sement-polymerbasert tettesjikt
Arbeidstemperatur	Mellom +5 °C og +25 °C
Innendørs	Ja
Utendørs	Ja
Forbruk	ca. 1,5 kg pr. mm og kvm
Vedheft, betong	> 1 MPa (21 døgns vannlagring)
Rengjøring av verkty	Umiddelbart med vann
Forpakning	5 kg pose
Lagring	12 måneder på et kjølig sted i uåpnet forpakning.
Densitet	1,4 kg/liter
Tørketid	ca. 5 timer pr. mm ved +25 °C og 50 % RF
Belegningsklar	12 - 72 timer
Tykkelse	1,5 mm pr. lag, maks. 4 mm
Brukstid	ca. 45 minutter
Vanntetthet	7 døgn ved 3 bar (30 meter vann)
Sprekcoverbygging	OK iht. EN 1062-7

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

