

SL C400 FIBER

FIBERFORSTERKET UTJEVNINGSMASSE FOR TYKKERE SJIKT

2022-11-04

FORDELER

- **Fiberarmert**
- **Selvtørkende for tykkere sjikt**
- **Egnet til både fallsparkling og avretting**
- **Sjikttykkelse 6-60 mm**
- **EPD-verifisert**
- **Lave utslipp**
- **Egnet for elektrisk og vannbåren gulvvarme**



BRUKSOMRÅDER

SL C400 FIBER er en sementbasert, selvutjevne og pumpbar avrettingsmasse beregnet som underlag for tepper, linoleum, PVC, parkett og fliser i boliger, kontorer, sykehus, skoler etc. Gir normalt en ferdig overflate uten behov for etterbehandling.

Produktet er miljøvennlig og fuktskadestabilt.

Produsentens limanbefalinger skal alltid følges med hensyn til fuktighet, overflatestyrke etc. for underlaget. Produktet skal belegges.

UNDERLAG:

- Betong
- Gipsplater
- Klinker/stein
- Tre og sponplater.
- Egnet for elektrisk og vannbåren gulvvarme
- Egnet til flytende konstruksjon

*De angitte tørketidene forutsetter +20 °C maks. 50 % RF og en viss utskifting av luft samt at RF i underlaget er mindre enn 85 %.

TEKNISKE DATA

Blandingsforhold	3,8 liter vann / 20 KG sekk
Materialforbruk	1,7 kg/mm/m ²
Brukstid	Kan bearbeides opptil 20 min
Gangbar etter	2-4 timer
Beleggbare etter	2-3 dager opptil 20 mm tykkelse, 3-5 dager i sjikt opptil 60 mm
Trykkfasthet	C30 i henhold til EN 13813
Bøystrekkfasthet	F8 i henhold til EN 13813
Overflatestyrke	>1,5 Mpa i henhold til GBR bransjestandard
Krymping	<0,3 mm/m i henhold til EN 13454-2
Utvidelse	<0,05 mm/m
Flytkapasitet	140 - 150 mm i henhold til SS 923519 (50x22 mm)
Brannklasse	A2fl-s1 i henhold til EN 13501-1
Motstand mot rullende hjul	RWFC 250N i henhold til GBR bransjestandard
Ph tørt materiale	<11

BRUKSANVISNING

FORBEREDELSE AV UNDERLAG

For best arbeidsresultat bør temperaturen i rommet være mellom +10 °C og +25 °C

Rengjøring: Overflatestyrken til underlaget bør være > 1,0 MPa. Sørg for at underlaget har god overflatestyrke og er fritt for støv, smuss, maling, limrester, olje, fett, voks etc. Løse lag og slamlag skal slipes eller freses bort. Ved tvil, kontakt Bostik. **Forbehandling:** Underlaget skal alltid forbehandles med Bostik GRIP A560 CLASSIC for å forhindre hurtig uttørking samt øke vedheften til underlaget. Primeren påføres på et normalt absorberende underlag fortennet med vann i et forhold på 1:3. På sterkt absorberende underlag anbefales 2 strøk. På klinker, stein, PVC, linoleum, tre etc. påføres GRIP A936 XPRESS. Primeren må børstes inn i underlaget. La tørke og danne en film innen sparkling! Sparkling skal skje senest 24 timer etter at primeren er påført. Ved påføring av to sjikt skal priming gjøres mellom sparkelsjiktene.

BRUK

Blanding: Bland utjevningssmassen i egnet bøtte eller i et større fat (75-100 liter) med plass til 3-4 sekker. En sekk med 20 kg pulver blandes med 3,8 liter rent vann. Mål først vannet i blandekaret og tilsett deretter pulveret. Blandingen utføres med en drill eller turbinvisp til du har en klumpfri og homogen masse (blandingstid ca. to minutter). Bruk vann +5 til +20 °C.

Maskinlegging: Ved bruk av maskinlegging, brukes en egnet blandepumpe. Still in vannmengden til 20 %. Kontroller vannmengden med en flytetest. Ved riktig vannmengde må flyteevnen være i henhold til tekniske data. Når du utfører flytetesten, kontroller også at utjevningssmassen er sammenhengende, er homogen og fri for klumper. Ved fallbygging reduseres vannmengden med 0,5-1,0 liter. Temperaturen på avrettingsmassen skal være mellom +10 og +20 °C.

Balansering: Sjekk overflatens helning og krumning, dersom disse avviker fra foreskrevne toleranse bør det settes opp punkter på gulvet på egnet måte. Fremhev spesielt ekstreme lave og høye punkter. Det anbefales å bruke Bostik's nivåpinner. **Påføring:** Massen pumpes eller helles ut på underlaget og flyter selv sammen til en jevn, flat overflate. Ta hensyn til massens åpningstid for å unngå klumper og ujevnheter. Materialet krever en lett mekanisk bearbeiding med stålsjerp for å oppnå en jevnhet som er tilstrekkelig for belegging. Overflaten kan normalt gås på etter 2-4 timer og er kan beleggbare som følger: 2-3 døgn opptil 20 mm tykkelse OBS! Ved soleksponering, høy temperatur, sterk ventilasjon eller andre faktorer som kan fremskynde tørkingen, skal overflaten beskyttes mot for hurtig uttørking. Store vinduspartier skal tildekkes og avfuktere og varmevifter skal ikke brukes, kontakt Bostik ved behov.

LAGRING

6 måneder tørr, kjølig og i uåpnet forpakning.

MILJØ OG HELSE

Produktet inneholder sement og kan virke irriterende på huden. Alle brukere må forstå og bruke sikkerhetsdatabladet før produktet tas i bruk. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig på forespørsel og er tilgjengelig på produsentens nettside.

RESIRKULERING

Avfallsgenerering bør unngås eller minimeres når det er mulig. Tomme beholdere kan inneholde noen produktrester. Produkt og emballasje skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Lei et autorisert renovasjonsselskap til å håndtere overskuddsprodukter og ikke-resirkulerbare produkter. Dette produktet må alltid avhendes i samsvar med kravene i miljøvern- og avfallshåndteringslovgivningen. Unngå spredning av sølt materiale, avrenning, kontakt med jord, vassdrag og avløp.

ANNET

Avgrens gulvoverflaten med avstengingslist etter behov. Monter avstengingslisten etter priming for best vedheft.

For ytterligere informasjon, se Bostiks byggebeskrivelser.

Produktnummer	Forpakning	Antall per pall	EAN
30622823	20 kg	48	7311020081355

SIKKERHET

Se sikkerhetsdatablad på www.bostik.no

Forbehold: De tekniske data vi presenterer i tillegg til våre anvisninger og anbefalinger er alle basert på en rekke tester og på vår erfaring. De er ment å hjelpe brukeren å oppnå best mulig resultat. Ettersom brukerens forhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som oppnås ved bruk av produktene.

BOSTIK SERVICE

info.no@bostik.com
www.bostik.no

