

SL C655 FIBER MAXI

FIBERFORSTERKET GULVAVRETTINGSMASSE

2022-09-01

FORDELER

- Optimalisert for fallsparkling – utmerket for våtrom
- Fiberarmert
- Tidlig beleggbar
- Sjikttykkelse 8-50 mm
- EPD-verifisert
- Lave utslipp
- Egnert for elektrisk og vannbåren gulvvarme



BRUKSOMRÅDER

SL C655 FIBER MAXI er en sementbasert, fiberarmert, selvutjevne avrettingsmasse for innendørs bruk. Produktets konsistens er optimalisert for fallsparkling og det optimale valget for våtrom. Gir normalt en ferdig overflate uten behov for etterbehandling. Produktet er miljøvennlig og fuktskadestabil.

Gulvbransjens (GBR) limanbefalinger skal alltid følges med hensyn til fuktighet, overflatestyrke etc. for underlaget. Produktet skal belegges.

UNDERLAG:

- Betong og lettbetong
- Gipsplater
- Klinker/stein
- Tre og sponplater
- Egnert for elektrisk og vannbåren gulvvarme .

*De angitte tørketidene forutsetter +20 °C maks. 50 % RF og en viss utskifting av luft samt at RF i underlaget er mindre enn 85 %.

TEKNISKE DATA

Blandingsforhold	3,4-3,8 liter vann / 20 KG sekk
Materialforbruk	1,8 kg/mm/m ²
Brukstid	Kan bearbeides opptil 20 min
Gangbar etter	2-3 timer
Beleggbar etter	Ca. tre timer med klinker, Bostik tettesjikt etter seks timer
Trykkfasthet	C30 i henhold til EN 13813
Bøyestrekfasthet	F8 i henhold til EN 13813
Overflatestyrke	>1,5 Mpa i henhold til GBR bransjestandard
Krymping	<0,4 mm/m i henhold til EN 13454-2
Utvidelse	<0,05 mm/m
Flytkapasitet	135-145 mm i henhold til SS 923519 (50x22 mm)
Brannklasse	A2fl-s1 i henhold til EN 13501-1
Motstand mot rullende hjul	RWFC 250N i henhold til GRB bransjestandard
Ph tørt materiale	<11

BRUKSANVISNING

FORBEREDELSE AV UNDERLAG

For best arbeidsresultat bør temperaturen i rommet være mellom 10°C og +25°C. **Sørg for at underlaget har god overflatestyrke og er fritt for støv, smuss, maling, limrester, olje, fett, voks etc. Løse lag og slamlag kan slipes eller freses bort.** Overflatestyrken til underlaget bør være > 1,0 MPa. Ved tvil, kontakt Bostik.

Forbehandling: For å forbedre vedheften og forhindre hurtig uttørring, må underlaget alltid forbehandles med Bostik GRIP A560 CLASSIC. Primeren påføres på et normalt absorberende underlag fortynnet med vann i forhold 1:3. På sterkt absorberende underlag anbefales det 2 strøk. På klinker, stein, PVC, linoleum, tre etc. påføres primer fortynnet 5:1 med vann. Primeren må børstes inn i underlaget. La primeren tørke og danne en hinne 24 timer før sparkling! Ved påføring av to sjikt skal priming gjøres mellom sparkelsjiktene.

BRUK

Blanding: Bland utjevningssmassen i en egnet bønne eller i et større fat (75-100 liter) med plass til 3-4 sekker. Til 20 kg pulver tilsettes ca. 3,4-3,8 liter rent vann. Blandingen utføres med en drill eller turbinvisp til du har en klumpefri og lettflytende masse (blandingstid ca. to minutter). Bruk vann +5 til +20 °C.

Maskinlegging: Ved bruk av maskinlegging, brukes en egnet blandepumpe. Still inn vannmengden til 20 %. Kontroller vannmengden med en flytetest. Ved riktig vannmengde må flyteevnen være i henhold til tekniske data. Når du utfører flytetesten, kontroller også at utjevningssmassen er sammenhengende og fri for klumper. Ved fallbygging reduseres vannmengden med 0,5-1,0 liter. Temperaturen på avrettingsmassen skal være mellom +10 og +20 °C.

Balansering: Sjekk overflatens helning og krumning, dersom disse avviker fra foreskrevne toleranse bør det settes opp punkter på gulvet på egnet måte. Fremhev spesielt ekstreme lave og høye punkter. **Påføring:** Massen pumpes eller helles ut på underlaget og flyter selv sammen til en jevn, flat overflate. Fordel utover om nødvendig med en tannsparkel. Ta hensyn til massens åpningstid for å unngå klumper og ujevnheter. Etter 1-2 timers tørketid kan du gå over sparkelmassen og jevne ut eventuelle ujevnheter. Underlaget kan normalt gås på etter 2-3 timer og kan belegges etter ca. tre timer med fliser, Bostik våtromsfolie etter seks timer. **OBS!** Ved soleksponering, høy temperatur, sterk ventilasjon eller andre faktorer som kan fremskynde tørkingen, skal overflaten beskyttes mot for hurtig uttørring. Store vinduspartier skal tildekkes og avfuktere og varmevifter skal ikke brukes

LAGRING

6 måneder tørr, kjølig og i uåpnet forpakning.

MILJØ OG HELSE

Produktet inneholder sement og kan virke irriterende på huden. Alle brukere må lese sikkerhetsdatabladet før produktet tas i bruk. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig på produsentens nettside.

RESIRKULERING

Avfallsgenerering bør unngås eller minimeres når det er mulig. Tomme beholdere kan inneholde noen produktrester. Produkt og emballasje skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Lei et autorisert renovasjonsselskap til å håndtere overskuddsprodukter og ikke-resirkulerbare produkter. Dette produktet må alltid avhendes i samsvar med kravene i miljøvern- og avfallshåndteringslovgivningen. Unngå spredning av sølt materiale, avrenning, kontakt med jord, vassdrag og avløp.

ANNET

Avgrens gulvoverflaten med avstengingslist etter behov. Monter avstengingslisten etter priming for best vedheft.

For ytterligere informasjon, se Bostiks byggebeskrivelser.

Produktnummer	Forpakning	Antall per pall	EAN
30622483	20 kg	48	7311020081386

Forbehold: De tekniske data vi presenterer i tillegg til våre anvisninger og anbefalinger er alle basert på en rekke tester og på vår erfaring. De er ment å hjelpe brukeren å oppnå best mulig resultat. Ettersom brukerens forhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som oppnås ved bruk av produktene.

BOSTIK SERVICE

info.no@bostik.com
www.bostik.no

