

Dato: 05.03.2002

Synteko Sealer 1601 grunning for stålsparkel

Synteko Sealer 1601 er en 1-komponent vannbasert grunningslakk for tre-og parkettgulv samt korkparkett. Kan brukes under alle Synteko's vannbaserte topplakker, og alltid på treerent underlag. Gir en fin glød og et fyldig lakksjikt. Synteko Sealer 1601 tørker hurtig, tørketid ca. 60 minutter, er lett å slippe og gir minimal fiberreisning. Oljerike treslag som f.eks teak skal lakkes umiddelbart etter sliping.

OBS! Tarkett Diamantfuru, stabilisert bøk og Kährs Donauparkett må Synteko Grunnlakk 1660 anvendes.

For å minske risikoen for sideliming, må tregulvet være tørt, dvs. mellom 5-15 %, og luftfuktigheten bør være mellom 30-60 % RF.

TEKNISKE DATA

Produktnr.:	1601
Produkttype:	Akryldispensjon
Farge:	Hvit(i emballasjen)
Egenvekt:	Ca. 1020 kg/m ³
Løsningsmiddel:	Vann
Tørrstoff:	Ca. 40 %

HELSE OG MILJØ

Brannfare:	Ingen
Helsefare:	Ingen
YL gruppe:	-

ØVRIGE DATA

Arbeidstemp.:	Mellom + 15° C - + 25° C og en luftfuktighet mellom 30- 60 %RF
Verktøy:	Rulle, pensel eller applikator (svaber).
Forbruk:	8 –10 m ² /litr.
Tørketid:	Ca. 45 –60 minutter avhengig av temperatur og luftfuktighet
Rengjøring:	Vann- før lakken tørker
Lagring:	Minst 1 år i uåpnet pakning. Lagres frostfritt men ikke over +30° C
Emballasje:	5 og 10 liter

BRUKSANVISNING

Sliping:

Maskinlip overflaten for å fjerne gammel lakk og/eller urenheter i treet. Bruk grovt sandpapir ved første sliping og høyt rulletrykk på maskinen. Slip gulvet så jevnt som mulig og om gulvet har inntrykksmerker, slip lokalt disse. Avsluttende sliping må gjøres med slipepapir 120 eller slipeduk. Støvsug grundig, og avslutt med å tørke over gulvet med en godt oppvridd klut fuktet i vann. Husk også gulvlist, radiatorer osv. Dette for å fjerne siste rest av støv på overflaten.

Grunning:

Underlaget og lakken skal ha riktig temperatur. Rist kannen godt før lakken helles ut. Sørg for så god ventilasjon som mulig. Det gir hurtigere tørk og mindre fiberreisning. Det er viktig at første strøket blir lagt på så jevnt som mulig, for å unngå fargeforskjeller. Bruk aldri for mye lakk ved vegger og hjørner slik at lakk flyter under gulvlistene. Den kommer siden til å flyte fram på gulvet, og kan gi en mørkere toning pga tykkere sjikt. Om lakken helles på gulvet må den strykes ut omgående, slik at ikke treet absorberer for mye vann. Normalt sparkles 3 ganger med Synteko Sealer, dette tilsvarer ca. 1 gang med normal lakkering. Når lakkflaten har fått en jevn farge er lakken tørr. Topplakkering med Syntekos vannbaserte lakker kan skje når det er mellomslipt med slipepapir nr. 150.

NB! Har det kommet silikon på gulvet, så må gulvet renses før overlakkering.