

Støvbinder

Hagmans Støvbinder 1K er en farveløs, vann- og akrylbasert støvbinder/grunner til betong og andre sugende mineralske underlag.


Hagmans Støvbinder 1K er først og fremst utviklet til støvbinding av betonggulv og vegger, hvor den også gir en forsterkning av forsterkning av overflaten. Kan også anvendes som grunner ved maling med Gulvmaling 1K på rent betong utendørs f.eks. balkonger og trapper, for bedre vedheft og yderligere at forsterke ytterligere forsterkning av overflaten.

Materialebasis:	Akryldispersjon
Densitet:	1,01
Materialforbruk:	6 - 8 m ² /lit
Tørketid:	ca. 1 time (+20 °C, 50 % RH)
Diffusjonsegenskaper:	Diffusjonsåpen
Farge:	Gjennomsiktig
Forpakning:	1, 4, 10 og 25 liter
Lagringstid:	2 år

Forbehandling: Gulvvarme må være avslått før maling. Ny betong skal være herdet i minst 1 uke, være tørr og fri for smuss, olje og lignende. Sementhuden skal fjernes ved f.eks. sliping eller syrevask.

Bruksanvisning: Påføres i et lag med pensel, rulle eller lavtryk sprøjtje. Sørg for god ventilasjon. Ved luftfuktighet over 85 % kan det oppstå en matt og flekkete overflate. Pensler og annet utstyr skal rengjøres med vann. Behandle ikke overflater, som har en lavere temperatur enn + 5 °C.



	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
EN 1504-2	
38501-002	
Produkt for overflatebeskyttelse av betong Belegning	
Brannklasse Gjennomtrengelighet for vanddamp Kapillarabsorpsjon og gjennomtrengelighet for vann Vedheft	B _{fl} -s1 Klasse I w < 0,1 kg/m ² h ^{0,5} >2,0 N/mm ²