

Klarlakk EP-V

Produktbeskrivelse:

Hagmans Klarlakk EP-V er en tokomponent vannoppløselig epoksyklarlakk.

Bruksområde:

Hagmans Klarlakk EP-V brukes til lakkering av sponplategulv, overflateforsterkning på våtromsvegger av latex m.m.

Teknisk informasjon:

Diffusjons-

egenskaper: Slipper gjennom vann i dampform.

Densitet: A: 1.05, B: 1.05

Brukstid: Max.4 timer

Herdetid: Beregn ca. 10 timer herdetid før neste lag.

Vent derimot ikke lenger enn maks. 24 timer. Den fer diglakkerte gulvoverflaten kan benyttes etter ca. 24 timer, og oppnår full slitesyrke etter 5-7 døgn.

OBS! Laveste gulvtemperatur +12°C.

Glansverdi: Ca. 90, høyblank

Brannfarlighet: Ikke brannfarlig

Materialforbruk: Ca. 0,12 kg/lag

1 kg er nok til ca. 8 m²

1 lag gir 50-60 my.

Tørrhet: 57 %

Lagringstid: 2 år. Oppbevares frostfritt.

Farge: Gjennomsiktig

Forbehandling:

All skitt og forurensninger må fjernes. Bruk gjerne en rengjøringsmaskin og skurepad kombinert med vannsuger. Hagmans Gulvrent forenkler rengjøringen. Ved overlakkering av eksisterende lakk skal overflaten slipes matt, og all løst lakk skal fjernes.

Bruksanvisning:

Blandingsforhold: Komp. A 1 vektdeler

Komp. B 1 vektdeler

Fortynning: Kan fortynnes med vann, men brukes vanlig vis uten å fortynnes.

Påføring:

Med pensel eller rulle. Sørg for god ventilasjon slik at vannet fordamper før lakken herder. Ved luftfuktighet over 85% kan overflaten bli matt og flekkete. Det er viktig med jevn og tynn påføring av lakken. Dersom det legges på for mye lakk, er det fare for at vannet lukkes inne. Legg aldri på mer enn maks. 125 g/m² = 8 m²/kg og unngå dobbellegging vått i vått.


Små mengder, opp til 1 kg, kan man blande for hånd med et rektangulært rørstykke. Større mengder bør blandes med elektrisk eller trykkluftsdrevet maskinblander, f.eks en boremaskin med lav omdreining, med en egnet blandevinge. Det anbefales å bruke beskyttelse mot søl. Pensler og annet utstyr rengjøres i vann. Bruk beskyttelseshansker!

Forpakninger:

39041 1 kg

39042 4 kg

39044 10 kg

	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
EN 1504-2	
39041-002	
Produkt for overflatebeskyttelse av betong Belegning	
Brannklasse Gjennomtrengelighet for vanddamp Kapillarabsorpsjon og gjennomtrengelighet for vann Vedheft Slitasjebestandighet Bestandighet mot sterke kjemiske angrep Slagstyrke	B _{fl} -s1 Klasse I w < 0,1 kg/m ² h ^{0,5} >2,0 N/mm ² < 3000 mg Klasse I Klasse I

Klarlakk EP-V
