

Gulvmaling 1K

Hagmans Gulvmaling 1K er en lett anvendelig, slitesterk og diffusionsåpen maling med god lys- og glansbestandighet. Hagmans Gulv-maling 1K er en vannopløselig maling basert på polyurethan/akryl. Merk! Underlag av tre, kun til innendørs bruk! Malingen er først og fremst utviklet til maling av innen- og utendørs betongoverlater, gulv og vegger. Den kan også anvendes på innendørs overflater av tre eller fiberplater. Produktet er velegnet til bruk i hjemmet samt overflater, som utsettes for lettere trafikk innen for handel. Da malingen har gode diffusjonsegenskaper, er den praktisk til terrængulve. For bedre modstandsdygtighet mod smussbestandighet brukes klarlakk 1K. Til lokaler med kemikaliehåndtering anbefales Hagmans Gulvmaling EP-V.

Teknisk informasjon:

Basemateriale: Polyuretan/akrylat

Densitet: 1,2

Tørketid:

Overmalbar: 3 timer.

Brukbar: 12 timer

Full slitestyrke: 5 – 7 døgn

Glansverdi: Ca 40 (halvblank)

Material-

forbruk: 1 liter er nok til ca 10 m², pr. lag.

Diffusjonsegenskaper: Slipper gjennom vanndamp ved maks. 2 lag på henholdsvis 0,1 L/m²

Lagringstid: 2 år Oppbevares frostfritt.

Tørrhet: Ca 47 vektprosent.

Brannfarlighet: Ikke brannfarlig.

Fortynning: Grunning på sugende underlag fortynnes malingen 20% med vann.

Laveste brukstemp. +5°C

Forbehandling: Nye betongoverflater skal have herdet i minst 1 uge, være tørre og rengjort for smuss, olje og lignende. Cementhuden skal renses ved eksempelvis sliping, sandblåsing eller syrevask. Vid ubehandlede treoverflater bør


kvister be-handles med kvistlakk og skal deretter grunnes med tre-/snekkergrunner for å redusere risikoen for misfarging fra treharpikser (gjelder først og fremst treoverflater, som skal males i hvite og lyse farver). Ved overmaling af eksisterende lag skal overfladen mattslipes og all løstsiddende maling fjernes.

Påføring: Med pensel eller ruller. Bør påføres i to lag. Ved grunning på sugende underlag blandes malingen med 20% vand. Sørg for god ventilation. Ved luftfugtighed over 85% kan overfladen blive matt og skjoldet. Pensler og andet værktøj rengøres i vand. Laveste fladetemperatur er +5°C.

Emballage: 1 L, 4 L, 10 L.

Farver: Se farvekort. Yderligere information findes på produktets datablad.



	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
EN 1504-2	
39511-002	
Produkt for overflatebeskyttelse av betong Belegning	
Brannklasse Gjennomtrengelighet for vanndamp Kapillarabsorpsjon og gjennomtrengelighet for vann Vedheft	B _{fl} -s1 Klasse I w < 0,1 kg/m ² h ^{0,5} >2,0 N/mm ²