

Dato: 4.10.2002

## Synteko Re-Cover 1620

### Bruksområde:

Synteko Re-Cover 1620 er en herdende olje med lite lukt for periodisk vedlikehold av parkett, tregulv og naturkork m.m. For flater som er behandlet med Synteko Gulvolje 1614 eller Synteko Solid 1612. Hurtigtørkende og drøy i bruk.

### Tekniske data:

Produktnr.: 1620  
Type: Alkyd  
Egenvekt: Ca. 900 kg/m<sup>3</sup>  
Løsningsmiddel: White Spirit  
Tørrestoff: 77 %

### Helse og miljø:

Brannfare: Brannfarlig, flammepunkt +38°C  
Helsefare: -  
YL-gruppe: 1

### Øvrige data:

Arbeidstemp.: +15°C til +25°C  
Verktøy: Mindre flater, bruk en skureklut. Større gulv, polermaskin med rød nylonpad i kombinasjon med skureklut eller polerduk under.  
Forbruk: 200 m<sup>2</sup>/litr.  
Tørketid: 2-4 timer  
Lagring: Minst 2 år i uåpnet emballasje. Skal lagres mellom +5 og +30°C  
Emballasje: 1 liter

### Bruksanvisning:

Gulvet rengjøres med Casco Grovrent 4607. Bruk en godt oppvridd skureklut eller mopp. På større flater brukes en skuremaskin med rød eller blå nylonpad. Bruk så lite vann som mulig og tørk opp overskuddsvann umiddelbart. Vent til gulvet er tørt før det behandles med Synteko Re-Cover 1620.

Påfør Synteko Re-Cover med skuremaskin og en skureklut under en rød nylonpad. På små flater kan påføring skje med en skureklut eller filler og uten maskin. Fukt skurekluten med Synteko Re-Cover og med gjennomfuktig klut er forbruket ca. 0,1 liter olje pr. 20 m<sup>2</sup>. På enkelte flekker kan ekstra olje være nødvendig. Avslutt med å polere med tørr skureklut under skuremaskinen. Gulvet bør tørke 2-4 timer før det brukes.

**OBS!** Brukte kluter legges i et metallspann med vann. Sett lokket godt på. Dette for å hindre selvantennelse.

*Informasjonen er basert på laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring. Opplysningene er gitt for å hjelpe den aktuelle bruker å finne den optimale arbeidsmetoden. Etersom arbeidsforhold i det enkelte tilfelle ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale påvirkninger.*

*Vi kan kun ta ansvar for kvaliteten på våre produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale testing og kontinuerlig kontroll.*



**Akzo Nobel Dekorativ AS**  
Casco

Postboks 565 1411 Kolbotn  
Kundeservice 66 81 94 00  
Downloaded via [www.casco.no](http://www.casco.no)