

Carat Oljefärg

Effektiv och självrengörande färg för utvändigt trä.



Produktbeskrivning

| | |
|-----------------------|---|
| Appliceringsområde | Träytor utomhus. Carat ger en följsam flexibel yta vilket gör den mindre lämplig på t.ex. dörrar och trädgårdsmöbler. |
| Materialegenskaper | <ul style="list-style-type: none"> ■ Självrengörande ■ Bra inträngning i träet ■ Ger mycket fukt tålig yta |
| Förpackningsstorlekar | 1 liter 3 liter 10 liter |
| Kulörer | Vit/Bas 1 Bas 3 Svart Ingår i brytsystem |
| Glans | 30, halvblank |
| Förvaring | Frostfritt |
| Teknisk data | Bindemedel: Specialmodifierad alkydemulsion/akrylat |
| Notering | VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC. |

Användning

| | |
|----------------|--|
| Ytförberedelse | <p>Carat Oljefärg gör målningen enklare då det krävs färre behandlingar på nytt trä. Den har mycket bra inträngning i träet samtidigt som den ger en robust och tålig yta. Den höga torrhalten medför god täckförmåga med en mycket bra kanttäckning. Carat Oljefärg är främst avsedd till målning av fuktutsatta träfasader, trästaket mm.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>Nya träytor behandlas med Grundolja LF på utsatta ställen som ändträ, spikslag, skarvar mm. Carat Oljefärg goda penetreringsförmåga in i träet medför att grundmålningmomentet försvinner och två ggr med Carat Oljefärg räcker för färdigstrykning.</p> <p>Tidigare målade ytor tvättas med fasadvätt, skrapas, och målas därefter med Carat Oljefärg.</p> |
|----------------|--|



| | |
|--------------------------|---|
| Förtunning | Vatten |
| Förbrukning | 4-5 m ² /liter på sågade ytor 5-6 m ² /liter på hyvlade, släta ytor och på tidigare målat |
| Applikationsförhållanden | Arbetstemperatur min. +10°C på underlag, material och omgivande luft |
| Torktid | Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 10 timmar Genomttorr: flera dygn (Torktid vid +23°C, RF 50%) |
| Verktyg | Påföres med pensel, roller eller spruta. Vid påläggning med spruta skall denna efterstrykas med pensel. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: Linjemunstycke W1502, W1504 eller Linelacer 315 Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten |
| Rengöring av verktyg | Vatten / penselvätt |
| Anm | Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera. |

Råd

| | |
|-------------------------|--|
| Rengöring och underhåll | Torka av verktygen noga före rengöring i vatten eller penselvätt. |
| Bortskaffande | Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation. |